

Skötselansvisningar skåpsnickerier.

Målade ytor

Använd vanliga rengöringsmedel, som normalt finns i ett hushåll. Undvik skurmedel eller andra preparat som innehåller slipmedel eller medel med ammoniak.

Lackerade träytor

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga. Var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd lätt fuktad trasa och torka efter med väl urvriden trasa. Lämpliga rengöringsmedel är samma som till målade ytor. Använd aldrig thinner för fläckborttagning.

Laminat- och melaminbelagda ytor

Rengöres med i hushållet förekommande rengöringsmedel i likhet med målade och lackerade ytor. Ämnen som kan förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod, vätesuperoxid, bläck, mineralsyror etc.) ska givetvis undvikas.

Lådor, backar och inredningsdetaljer

Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsmedel eftertorkas med **fuktig** trasa, för att undvika statisk elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel får ej användas, då dessa medel kan skada plastdetaljer.

Oljebehandlade träbänksskivor

Oljebehandlade skivor har fått grundbehandling, som skall efterbehandlas och underhållas. Tål i begränsad omfattning påverkan av värme, vatten, alkohol och andra vätskor.

Underhåll: Du får det bästa resultatet med rå linolja, utspädd med 2% lacknafta. De sex första dagarna behandlar man varannan dag, sedan var tredje dag tills skivorna är mättade efter ca 2 månader. Därefter behandling efter behov.

Oljebehandlade träbänksskivor, forts.

Observera vid applicering av olja, stryk på ett tunt, jämnt skikt, som får dra ca 1 ½ timme. Överflödiga olja torkas av grundligt med en mjuk, torr trasa. Ev. slipning utföres med fint sandpapper i träets längdriktning. Rengöring görs med vanligt rengöringsmedel eller klorin. Noggrann eftersköljning med vatten och därefter avtorkning med mjuk trasa.

VIKTIGT!

Kom ihåg, att linoljetrasor kan självtändas och därför bör förvaras i en tät, sluten metallburk

Vitskurande träbänkskivor

Vitskurande, lutbehandlade skivor har fått en specialbehandling, där träet har blekts och mättas med vit tvållösning.

Underhåll: Använd en kraftig tvållösning (½ dl tvålflingor till 1 l varmt vatten), som fördelas med en grov filtsvamp (ej slipande). Torka av med en mjuk trasa urvriden i ljummet vatten. Efter torkning kan ev. fiberruggning klaras med en lätt slipning med fint sandpapper. Ju fler behandlingar en skiva får, desto mer motståndskraftig blir den. Svåra fläckar avlägsnas med 30% vätesuperoxid, klorin eller fint sandpapper och behandlas sedan enligt ovanstående.

Rengöring görs med fuktig trasa urvriden i ljummet tvålsvatten, vanligt rengöringsmedel eller klorin. Noggrann eftersköljning med vatten och därefter avtorkning med mjuk trasa.

Massiva träkantlister

För att hela tiden ha glädje av den nya bänkskivan, bör trälisten efterbehandlas med lack minst en gång om året. Detta görs bäst genom att trälisten putsas med fint sandpapper, utan att laminatytan slipas varefter listen efterlackeras med lack, som du kan köpa i färghandeln.

Utdragsskivor (Skärbrädor)

Oljas in med paraffinolja. Överflödiga oljan avtorkas med hushållspapper. Rengörs med lite diskmedel i ljummet vatten, avsköljes och torkas med hushållspapper.

Bänkskivor i granit

Rengörs med klorin eller lite diskmedel i ljummet vatten. Noggrann avsköljning med vatten och därefter avtorkning med mjuk trasa.

Flätkåpor

Koppar och mässing

Poleras med mild kopparputs. Mässingen kan efter polering behandlas med metallpolish. Polera aldrig i cirklar utan följ slipriktningen.

Rostfri och målad (epoxilackerad)

Underhålles genom avtorkning med mildt diskmedel indränkt i en mjuk diskhandduk.
Skölj handduken väl och eftertorka.

Vid behov polera med metallpolish med jämna mellanrum. Polera aldrig i cirklar utan följ slipriktningen.